

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



TARAFLEX® TABLE TENNIS

Описание	стандарт			
Описание поверхности		съёмное	5,0	7,0
Обработка поверхности		Protectsol® тройного действия	Protectsol® тройного действия	Protectsol® тройного действия
Поверхностный слой		100% чистый ПВХ	D-Max™	D-Max™
Вспененная подложка		Вертикальные закрытые поры	Вертикальные закрытые поры	CXP™ удвоенной плотности
Толщина	EN 428	3,7 мм	5,0 мм	7,0 мм
Вес	EN 430	1,9кг/ м ²	3,25 кг/ м ²	4,6 кг/м ²
Длина	EN 426	16 STD	Макс.29,5 м	Макс. 29 м
Ширина	EN 426	3x2,7 м	1.5 м	1,5 м
Спортивные характеристики				
Амортизация ударов	DIN 18032	=	≥ 27 %	≥ 35 %
Отдача энергии	NF P 90 203	0,4 м/с	0,4 м/с	0,4 м/с
Коэффициент скольжения	DIN 18032	0,4 – 0,6	0,4 – 0,6	0,4 – 0,6
Отскок мяча	DIN 18032	=	≥ 98%	≥ 98%
Скорость	ITF	-	-	-
Технические характеристики				
Износостойкость	EN ISO 5470-1	≤ 300 мг	≤ 300 мг	≤ 300 мг
Ударопрочность	EN 1517	=	≥ 8 Н/м	≥ 8 Н/м
Остаточные впадины	EN1516	≤ 0,5 мм	≤ 0,5 мм	≤ 0,5 мм
Классификация				
Огнестойкость	EN 13501-1	Cfls1	Cfls1	Cfls1
Огнестойкость	ASTM E 648	Класс 1≥ 0,45	Класс 1≥ 0,45	Класс 1≥ 0,45
Огнестойкость	prEN 11925	Cfls1	Cfls1	Cfls1
Бактерицидная и фунгицидная обработка	-	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 5/6
тел. (8652) 55-19-55, 21-64-57

СПЕКТРАЛЪЯНС