



РИЗОГАРД™ - 2250 W

Затворитель.

Однокомпонентный низковязкий состав на основе водной дисперсии стиролакрилата.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Готовая к использованию дисперсия полимеров в воде, предназначена для изготовления грунтовки под сухие смеси **Ризотоп™-2210**, **Ризотоп™-2220**, **Ризотоп™-2250** и в качестве связующего состава к сухой смеси **Ризотоп™-2250**.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- хорошо впитывается и проникает в бетон;
- упрочняет основание;
- быстро отверждается;
- экономичен (малый расход).

СЕРТИФИКАТЫ.

- Гигиеническое заключение центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Московской области № 50.99.16.225.П.27735.11.3 от 19.11.03

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

в качестве грунтовки для **Ризотоп™-2220**

применение **Ризогард™ - 2250** + 200% воды

– 0,10÷0,20* кг/кв.м.

* - расход указан с учетом добавления воды и зависит от впитывающей способности основания;

в качестве грунтовки для **Ризотоп™-2210** и **Ризотоп™-2250**

Ризогард™- 2250 + вода + ПЦ-500 (1:2:5,5)

– 0,50÷0,70 кг/кв.м.**

** - грунтовка используется по технологии «свежий по свежему»;

в качестве затворителя при изготовлении полимерцементного покрытия

сухую смесь **Ризотоп™-2250** (90 кг.) затворяют 6,8 кг. **Ризогард™ - 2250**

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы;
- Максимальная относительная влажность воздуха - 85%;
- Защита от дождя и протечек воды в течении 24 часов (12°C);
- Минимальная температура основания при нанесении покрытия - + 5°C;
- Максимальная температура основания при нанесении покрытия - + 30°C;

ОГРАНИЧЕНИЕ.

- На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы;
- Максимальная относительная влажность воздуха - 85%;
- Защита от дождя и протечек воды в течении 24 часов;
- Минимальная температура основания при нанесении покрытия - + 5°C.
- Максимальная температура основания при нанесении покрытия - + 30°C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Поверхность должна быть чистой, не содержать поверхности стоячей воды, капель росы. Загрязнения, такие как песок, грязь, масло, смазки, остатки резины и т.д. удалить механически с помощью скребка или щетки.

СМЕШИВАНИЕ.

В качестве грунтовки:

канистру с **Ризогард™ - 2250** перед применением 3-4 раза энергично встряхнуть, чтобы перемешать содержимое. Перелить в подходящую емкость количество, необходимое для нанесения, добавить расчетное количество воды и/или цемента, остаток плотно закрыть в заводской упаковке.

В качестве затворителя:

канистру с **Ризогард™ - 2250** перед применением 3-4 раза энергично встряхнуть, чтобы перемешать содержимое. Перелить в подходящую емкость количество, необходимое для затворения сухой смеси **Ризотоп™-2250**, при необходимости добавить расчетное количество **Колер W для Ризотоп™ - 2250**, перемешать до получения однородного состава. Далее согласно технологии смешивания **Ризотоп™-2250**.

НАНЕСЕНИЕ.

Для получения равномерного слоя **Ризогард™- 2250** наносить валиком. Составы **Ризотоп™-2210** и **Ризотоп™-2250** укладывается по технологии «свежий по свежему». Рекомендуемая площадь рабочей захватки, обработанной грунтовкой, определяется скоростью укладки основных слоев **Ризотоп™-2210** и **Ризотоп™-2250**. Не допускать высыхания грунтовочного слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Цвет	- натуральный, светло серый, красный, зеленый.	
Упаковка	канистры	- 5 кг (грунтовка) - 6,8 кг (затворитель) - 10 кг (грунтовка)

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Плотность, (при + 20°C) (ГОСТ 28513 – 90)	- 1,01 ± 0,1 г/см ³
Содержание нелетучих веществ, (при + 20°C) (ГОСТ 12.1.014-84)	- не менее 18%
Реакционная способность, (при + 20 ± 2° С) время высыхания до степени 3, (ГОСТ 19007 – 73)	- не более 6 часов

ХРАНЕНИЕ.

Допускается замораживание при транспортировке. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от + 5° С до + 30° С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

12 месяцев с момента выпуска при условии хранения в оригинальной заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой, при необходимости обратитесь к врачу.

В жидком состоянии **Ризогард™ - 2250** может загрязнять водные источники, его нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо его проникновение в почву.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА.

Для снятия незатвердевшей грунтовки с инструмента промыть его водой. Застывшую грунтовку можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99**