



РИЗОПУР™ - 3120

Тиксотропный полиуретановый компаунд для подготовки основания и монтажа резиновых матов в системе спортивных покрытий «Ризокон. Спорт».

Эластичный тиксотропный двухкомпонентный компаунд.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Предназначен для шпаклевки дефектов основания, заполнения пор и монтажа резиновых матов **Regupol**, а также в системах эластичных спортивных покрытий «**MT-Sport**», «**MT-EPDM**», «**HG**».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- хорошая тиксотропия;
- отлично заполняет поры;
- не допускает образования трещин при деформации;
- стойкость к регулярным перепадам температур;
- не имеет усадки;
- простота смешивания и применения.

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в системах покрытия пола «Ризокон™Sport» в качестве ремонтного и клеевого состава.

1. Грунтовка **Ризопокс-1100** или **Ризопокс-3500**.
2. Шпаклевка **Ризопур- 3120**.
3. Клей **Ризопур- 3120**.
4. Резиновые маты **Regupol**.
5. Порозаполнитель **Ризопур- 3120**.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Влажность основания при нанесении - не более 4%;
- прочность основания на сжатие - не менее 150 кгс/см²;
- минимальная температура основания при нанесении - + 12°C;
- максимальная температура основания при нанесении - + 25°C;
- относительная влажность воздуха при нанесении - не более 70 %;
- температура основания должна быть на 3° С больше измеренной точки росы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Поверхность должна быть без повреждений, чистой, сухой (влажность не более 4%), без следов цементного молока, грязи, масла и не содержать непрочные и прилипшие частицы. Прочность основания на сжатие не менее 150 кгс/см². Для его подготовки применять такие методы как шлифовка, фрезеровка или дробеструйная обработка. После этого поверхность обеспылить и загрунтовать грунтовкой **Ризопокс™-1100** или **Ризопокс-3500**.

СМЕШИВАНИЕ.

Вскрыть ведро с компонентом А, перемешать его в заводской упаковке при помощи низкооборотистой (300 - 450 об./мин) электродрели с винтовой насадкой. Вскрыть ведро с компонентом В, вылить его полностью в емкость с компонентом А и тщательно перемешать в течение 2 мин.

НАНЕСЕНИЕ.

Гладким или зубчатым шпателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Внешний вид - тиксотропный компаунд серого цвета

Упаковка A+B - 10 кг

Соотношение компонентов (по массе) A : B - 8,6 : 1,4

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность Компонент A+B, - 1,55 ± 0,1 г/см³
(ГОСТ 28513 - 90)

Реакционная способность:

Время высыхания до степени 3, при температуре 20 ± 2°С - не более 18 часов
(ГОСТ 19007 - 73)

Механические свойства, (+ 20° С, 7 суток)

прочность при разрыве (ГОСТ 1260 - 80) - не менее 5,0 МПа
адгезия при отрыве от бетона (ГОСТ 28574 - 90) - не менее 2,0 МПа
относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 1260 - 80) - не менее 60%

ХРАНЕНИЕ.

Хранить в сухом помещении при температуре от +5° С до + 30° С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты.

Не допускать замораживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

6 месяцев с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав или его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

Компоненты А и В являются пожароопасными - не разрешается курить, работать с открытым огнем и пользоваться электронагревательными приборами вблизи места хранения материала и производства работ. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия.

В жидком состоянии компоненты А и В могут загрязнять водные источники, их нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо их проникновение в почву.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА.

Для снятия незатвердевшего материала с инструмента промыть его водой. Застывший состав можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99