



ШПАТЛЕВКА ЭП-0010

Эпоксидная шпатлевка.

Эпоксидная шпатлевка, может быть использована в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.

Основные свойства материала:

- Покрытие обладает высокой водостойкостью, стойкостью к моющим средствам, минеральным маслам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

ШПАТЛЕВКА ЭП-0010 используется в качестве грунтовки под эпоксидные материалы, для заделки выбоин, сглаживания небольших неровностей; в атмосферных условиях и во внутренних жилых или служебных помещениях, требующих дальнейшей декоративной отделки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Толщина покрытия	не более 2,5 мм
Толщина 1-го сухого слоя	0,5 мкм
Плотность	1,6 - 1,7 г/мл
Растворитель	Р-4, Р-5, Р-5А
Содержание сухих веществ	не менее 90 %
Жизнеспособность, при (20±2)°С	при нанесении шпателем – 1,5 часа при нанесении пневмораспылением – 6 часов
Цвет	красно-коричневая, серая
Глянец	полуматовая
Количество упаковок	двухупаковочный

Расход – на один слой 180 - 250 г/м²

Количество слоев – 2 – 3

Нанесение – пневмораспылением, шпателем, применяя шпатлевки в качестве грунта, следует разбавить растворителями на 50% до рабочей вязкости 18 - 20 секунд по вискозиметру ВЗ-4, (при +20±2° С). Толщина 1-го слоя не должна превышать 0,5 мм. Общая толщина не более 2,5 мм

Межслойная сушка – 24 часа

Время высыхания (до ст. 3, при + 20±2°С) – 24 часа
(при + 65 - 70°С) – 7 часов

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА.

Устройство бетонных полов и оснований под полимерные покрытия регламентируется СНиП 2.03.13-88.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как приступить к работе тару с эпоксидными ЛКМ надо выдержать при комнатной температуре в течение суток.

В процессе работы необходимо:

- Поддерживать оптимальные температуру (18-22°С) и влажность окружающего воздуха (не более 80%) и подложки (не более 4%),
- строго соблюдать указанное изготовителем соотношение основы и отвердителя,
- готовить количество материала с учетом его жизнеспособности,
- соблюдать правила техники безопасности и применять средства индивидуальной защиты.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Температура нанесения от +15° С до +35° С, относительная влажность воздуха не более 80%.

ХРАНЕНИЕ.

6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30° С. Отвердитель хранить в пластике.



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99