



КЕ 310

Экономичный акриловый эмульсионный клей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей **БОСТИК КЕ 310** специально предназначен для укладки обычных напольных покрытий:

- ПВХ в плитках или рулонах;
- многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ);
- тонких гомогенных ПВХ;
- ПВХ на пробковой основе;
- рельефного вспененного винила;
- полужестких плиток;
- иглопробивных покрытий с подложкой или без;
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой;
- ковровых синтетических покрытий «Action Vac»;
- натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалиевых покрытий с латексной изнаночной стороной.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышенная клеящая способность;
- быстрое схватывание;
- стойкость клеевой пленки к высоким напряжениям (кресла на колесиках);
- хорошее соотношение цены и качества;
- легкий в использовании;
- подходит для теплых полов;
- клей рекомендован основными производителями напольных покрытий)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	акриловая эмульсия
Плотность	около 1,35 г/см ³
Вязкость	около 30 000 мПа.с
Цвет	светло-жёлтый
Точка возгорания	не горючий при использовании
Время гуммирования*	от 5 до 10 минут
Время в рабочем состоянии*	от 35 до 45 минут
Открытое время	от 40 до 55 минут
Окончательное высыхание*	около 48 часов
Открытие движения*	около 24-48 часов
Температура нанесения	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	до -10°C

** в данные приведены при температуре +23°C и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Тип оснований для укладки: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки*, старая керамическая плитка и старый паркет (выровненные соответствующим образом), ДСП*, фанера*.

* ДСП и фанеру обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами, так же как ангидритные плиты, обработать до насыщения грунтовкой IMPREGLUE (несколько перекрестных слоев (100-120 г/м²/слой).

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему **EPONAL 336** или **376**. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями **ROXOL**.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Наносить клей зубчатым шпателем на основание. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Тип покрытия или специального основания	Шпатель по стандарту ТКВ	Средний расход, м ²
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	300 г
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	B1	320-380 г
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосо- сизалевые покрытия...	B2	400-500 г

Время гуммирования и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества нанесенного клея. После укладки покрытия необходимо тщательно разгладить всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и переноса клея на изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ должны быть выполнены в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно;
- всегда соблюдайте время высыхания для базовой поверхности;
- свежие пятна клея и инструмент очищаются водой;
- хорошо закрывайте упаковку с клеем после использования;
- прекрасная устойчивость к пластификаторам ПВХ;
- не ставить больше одной паллеты друг на друга;
- хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД

300-500 г/м²

ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Реверсивный до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Ведро – 6 кг;

Ведро – 20 кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения.



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 551955, (962) 402 37 99