



Plastiglue

Контактный неопреновый клей для напольных покрытий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей **Plastiglue** применяется для укладки напольных и настенных покрытий:

- ПВХ;
- покрытий из пробки;
- каучуковых покрытий (плиты или рулоны) в помещениях с низкими нагрузками;
- линолеума на джутовой подкладке (плиты);
- покрытий из натуральных волокон (кокосо-сизалевые, морская трава и др.) с латексной подкладкой или без.

Рекомендуется ведущими изготовителями покрытий.

Преимущества:

- специальный контактный клей для зон с интенсивным движением;
- мощное схватывание;
- короткое открытое время;
- универсальность и широкая область применения;
- простое и быстрое нанесение;
- повышенная адгезия;
- немедленное схватывание;
- низкий расход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	светло-желтый
Плотность	0,87 ± 0,01 г/м³
Точка возгорания	меньше 0°C
Время гуммирования*	от 8 до 12 минут
Открытое время*	1 час при +20°C
Открытие движения	немедленно
Окончательное схватывание	от 12 до 24 часов
Температура использования	от + 10°C до +25°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Тип оснований для укладки: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), ангидритные стяжки*; старый кафель и старый паркет, предварительно выровненные надлежащим образом; ДСП* или фанера*.

* *предварительно обработать до насыщения грунтовкой на основе растворителя (IMPREGLUE).*

Клей также подходит для приклеивания на ДСП или фанеру, на стальные листы или на зашлифованные окрашенные поверхности (при условии, что краска хорошо прилегает).

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит <0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему **EPONAL 376**. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями **ROXOL**.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя на обе склеиваемые поверхности (двойное приклеивание).

Выбор зубчатого шпателя:

- для приклеивания большинства материалов используйте шпатель №000. Наносите примерно 120-160 г/м² на каждую сторону. Избегайте перерасхода клея.

Для абсорбирующих материалов (дерево, ДСП или фанера, гипс и т. п.) часто требуется нанесение двух слоев клея на абсорбирующую поверхность (с интервалом 10-15 минут после нанесения первого слоя) и один слой на обратную поверхность приклеиваемого материала.

- для линолеума на джутовой подкладке (плитки): нанести два слоя клея на обратную поверхность линолеума и один слой клея на поверхность основы.

Время гуммирования:

Дождитесь, пока клей будет казаться сухим на ощупь, т. е. примерно 8-12 минут.

Время гуммирования и открытое время зависят от температуры и влажности воздуха в помещении, пористости и шероховатости основы и количества нанесенного клея.

ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ

Немедленно.

ШВЫ И СТЫКИ выполняйте в соответствии с инструкциями изготовителей покрытия и профессиональными требованиями.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- при низкой температуре и повышенной влажности испарение растворителя может привести к образованию влажной пленки на поверхности клея (конденсат), в таком случае склеивания не произойдет;
- дождаться высыхания пленки клея до начала склеивания;
- старайтесь не работать в таких условиях;
- свежие пятна и инструменты очищать растворителем;
- морозостойкий;
- не укладывать более одного поддона на другой.

РАСХОД

около 120-160 г/м² на одну поверхность и в зависимости от пористости основы

ХРАНЕНИЕ

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +15°C до +25°C. Морозостойкий.

УПАКОВКА

Металлическое ведро 5 л и 15 л.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Клей содержит летучие и огнеопасные растворители: проветривать помещение, не курить, не работать вблизи источника искр или огня, избегать накопления электростатических зарядов.

Предупредить рабочих об этих правилах безопасности.

Хорошо закрыть упаковку с клеем после использования и хранить ее в хорошо проветриваемом помещении.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения.



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 551955, (962) 402 37 99**