

## UNIPLAN

*Смесь для шпатлевания, готовая к применению выравнивающая смесь для отделочных работ, рекомендуемая для нанесения тонкого слоя на следы старого клея, ремонта старых ДСП, деревянные лестницы, старую керамическую плитку, цементную стяжку, для нанесения на подступенки.*

### Применяется для этих типов оснований:

- готовая к использованию смесь, не требуется добавление воды;
- идеально подходит для выравнивания небольшим слоем;
- позволяет шпаклевать основы на основе цемента;
- отличная стойкость к вдавливанию и износу, сравнима по своим механическим характеристикам со смесью класса РЗ (помещения с интенсивным движением);
- подходит для нанесения на вертикальные поверхности (подступенки);
- толщина слоя: минимум 0,5 мм, максимум 2 мм.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- смесь уже готова к использованию и не требует добавления воды;
- позволяет выполнять шпаклевочные работы на поверхностях из цемента;
- позволяет производить выравнивание поверхности с нанесением небольшого слоя;
- высокая устойчивость к механическому воздействию;
- возможно применение на вертикальных поверхностях;
- наносится слоем от 0,5 мм до 2 мм.

Перед использованием **UNIPLAN** необходимо подготовить основания, на которых будут производиться работы. Они должны быть очищенными от пыли и жира, без трещин, чистыми и прочными. При высокой влажности рекомендуется использовать гидроизоляционную систему **EPONAL**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Серая паста цвета цемента
Плотность	1,6 ± 0,05 г/м <sup>3</sup>
pH	6 – 6,5
Время высыхания	при + 20° С и отн. влажности 60% на 1 мм толщины от 12 до 24 часов
Температура использования	от + 10° до + 30° С

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

#### Подготовка основания

Основы для укладки: подготовленная бетонная поверхность, встроенные и нанесенные стяжки на основе цемента, ангидритные стяжки, старая керамическая плитка и паркет, ДСП и фанера, металл.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** используйте грунтовку на основе растворителя. Нанесите грунтовку **EPONAL 376** + песок (см. далее).

Основы должны быть здоровыми, сухими (без капиллярного подсоса), прочными, чистыми, обезжиренными и обеспыленными, ровными, без трещин.

Бетонные и цементные поверхности обработать выравнивающей смесью. При чрезмерной влажности используйте гидроизоляционную систему **EPONAL 376**.

Керамическую плитку закрепить при необходимости. Промыть моющим средством, затем обильно промыть чистой водой и дать высохнуть.

Следы старого клея соскрести плохо прилегающие остатки и излишнюю толщину. Нанести смесь необходимой толщины.

Старый паркет, в случае необходимости прибить плохо приклеенные планки. Отшлифовать поверхность для удаления воска и лака. Нанести смесь.

ДСП. Панели минимальной толщиной 16 мм должны быть скреплены в шип-паз, приклеены и прикреплены шурупами к старому основанию.

Металл, в случае необходимости обезжирить. Удалить следы ржавчины. Нанести валиком грунтовку **EPONAL 376** из расчета 250-300 г/м<sup>2</sup>. Нанести на свежий слой грунтовки песок S409 до насыщения. Через 48 часов удалить веником несвязанные частицы. Поверхность готова к нанесению смеси.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Готовый к использованию продукт. Не разводить водой. Перемешать перед использованием. При помощи гладилки распределить тонкий слой смеси по основанию.

## **ОЧИСТКА**

Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора.

---

## **РАСХОД**

1,6 кг порошка/ м<sup>2</sup>/ на 1 мм толщины

---

## **ХРАНЕНИЕ**

9 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте при температуре от +10° до 30°С. Беречь от влажности и мороза.

---

## **УПАКОВКА**

Пластиковое ведро 15 кг

---

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.**

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения.

---



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8**  
тел. (8652) 551955, (962) 402 37 99