



FLOORING SYSTEMS

Технические требования MARMOLEUM Vivace

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 428	см	2.50
Вес	EN 430	г/м ²	3395
Ширина/Длина рулона	EN 426	м	2/32
Формула защитного слоя			Topshield
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейские нормы	EN 685/ EN 649		34/42
Огнестойкость	EN 13501-1 DIN 4102		В _{fl} -s1 B1
Электрическое сопротивление	EN 1815 EN 1081	кВ Ω	< 2 антистатик 1x10 ⁹
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Стабильность размеров	EN 434	мм	<0,35
Группа износостойкости	EN 649		T
Остаточная деформация	EN 433	мм	0.08
Звукоизоляция	EN ISO 717-2		6 дБ
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 8
Антибактериальные свойства			есть



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99