



### Технические характеристики MIPOLAM ELEGANCE EL 5

|                                       |   |                    |   |
|---------------------------------------|---|--------------------|---|
| <b>ОПИСАНИЕ</b>                       |   |                    |   |
| Общая толщина покрытия                | EN 428                                  | мм                 | 2.00  |
| Толщина истирающего слоя              | EN 429                                  | мм                 | ≥ 1.00                                      |
| Вес                                   | EN 430                                  | г/м <sup>2</sup>   | 3060  |
| Ширина/Длина рулона                   | EN 426                                  | см/мл              | 200/20                                      |
| <b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>                  |   |                    |   |
| Европейская классификация             | EN 685/EN 649                           |                    | 34-43                                       |
| Классификация К                       |   |                    | К 5   |
| Огнестойкость                         | 662EN 13501-1<br>DIN 4102<br>NF P 92506 |                    | В <sub>fl-s1</sub><br>B1<br>M3              |
| Электрическое сопротивление           | EN 1815                                 | кВ                 | < 2 (антистатик)                            |
|                                       | EN 1081                                 | Ω                  | 5 × 10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> ≥ |
|                                       | NFC15100 (DIN VDE 0100)                 | Ω                  | 5 × 10 <sup>4</sup>                         |
|                                       | NFP A 99                                | Ω                  | 2.5 × 10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> |
| <b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>      |   |                    |   |
| Износостойкость                       | EN 660.1                                | мм                 | ≤ 0.15                                      |
| Группа износостойкости                | EN 649/EN 660                           |                    | P   |
| Размерная стабильность                | EN 434                                  | %                  | Рулон ≤ 0.4                                 |
| Остаточные впадины                    | EN 433                                  | мм                 | ≤ 0.03                                      |
| Бактерицидная и фунгицидная обработка |   |                    | да  |
| Термостойкость                        | NFX 10 021/<br>DIN 52 612               | м <sup>2</sup> К/В | 0.02  |
| Светостойкость                        | EN 20 105 - B02                         |                    | ≥ 6   |
| Устойчивость к химическим веществам   | EN 423                                  | -                  | Хорошая                                     |



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99