



### Технические требования MIPOLAM ESPRIT 500

<b>ОПИСАНИЕ</b>			
Общая толщина покрытия	EN 430	мм	2.00
Вес	EN 430	г/м <sup>2</sup>	2900
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/мл	200/20
Размер плитки	EN 427	мм	608×608
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>			
Европейские нормы	EN 685		34-43
Классификация К			K5
Огнестойкость	EN 13501-1 DIN 4102 ASTM E 648	кВ	В <sub>п</sub> -s1 В1 -
Электрическое сопротивление	EN 1815 EN 1081	кВ Ω	< 2 антистатик >10 <sup>10</sup>
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893		≥ 0.3
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R9
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>			
Износостойкость	EN 660.1	мм	0.10
Группа износостойкости	EN 649		P
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.4 Плитка ≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	0.02
Обработка поверхности			PUR Protect®
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м <sup>2</sup> К/В	0.02
Светостойкость	B02		≥ 6
Устойчивость к пятнам	EN 423		Хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99