

**Технические требования SAFEDEKO (Metal, Trans)**

<b>ОПИСАНИЕ</b>			
<b>Общая толщина покрытия</b>	EN 428	мм	<b>3.20</b>
<b>Толщина защитного слоя</b>	ASTM F 1303	Metal	<b>0.50 – 1.00</b>
		Trans	<b>0.80</b>
<b>Вес</b>	EN 430	г/м <sup>2</sup>	<b>2700</b>
<b>Ширина рулона</b>	EN 426	м	<b>1.83</b>
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>			
<b>Остаточная деформация</b>	ASTM F 1303	мм	<b>0.05</b>
<b>Предел статической нагрузки</b>	ASTM F 970	дюйм	<b>500&lt;0.005</b>
<b>Гибкость</b>	ASTM F 1303		<b>Тест пройден</b>
<b>Устойчивость к воздействиям химических веществ</b>	ASTM F 1303		<b>Без изменений</b>
<b>Коэффициент трения</b>	ASTM D 2047		<b>Тест пройден</b>
<b>Критическая лучевая нагрузка</b>	ASTM E 648	Вт/см <sup>2</sup>	<b>&gt;0.45 (класс 1)</b>
<b>Дымообразующая способность</b>	ASTM E 662		<b>Тест пройден</b>
<b>Горючесть</b>	DIN 4102-1		<b>B1</b>



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99**