



FLOORING SYSTEMS

Технические требования SARLON QUARTZ

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 428	см	3.35
Защитный слой	EN 429	см	0.80
Вес	EN 430	г/м ²	3100
Ширина/Длина рулона	EN 426	м	2/25
Формула защитного слоя			100% PVC + Wax Free
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейские нормы	EN 685/ EN 649		34/42
Огнестойкость	EN 13501-1 DIN 4102		B _{fl} -s1 B1
Электрическое сопротивление	EN 1815 EN 1081	кВ Ω	< 2 антистатик >1x10 ⁹
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Стабильность размеров	EN 434		0.4 %
Группа износостойкости	EN 649		T
Остаточная деформация	EN 433	мм	0.10
Звукоизоляция	EN ISO 717-2		17 дБ
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 7
Антибактериальные свойства			есть



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99