



**Технические характеристики TARALAY PREMIUM COMPACT
(Arctic - Forum - Fusion - Metallica - Zenium - Brazilia Costa Rica)**

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	2.00
Толщина истирающего слоя	EN 429	мм	≥ 1.00
Вес	EN 430	г/м ²	2550 - 2800
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/мл	200/20
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейские нормы	-	-	EN 651
Европейская классификация	EN 685	класс	34-42
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	B _{fl} -s1
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893	класс	DS
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0.08
Группа износостойкости	-	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.4
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0.1
Звукоизоляция	EN ISO 717-2	класс	-
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/м ^{°К}	0.25
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическим веществам	EN 423	-	Хорошая
Антимикробная и противогрибковая пропитка	-	-	Sanasol ®
Обработка поверхности	-	-	Protectsol ®



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99