



## Технические характеристики TARASAFE PLUS

<b>ОПИСАНИЕ</b>			
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	2.50
Толщина истирающего слоя	EN 429	мм	≥ 1.20
Вес	EN 430	г/м <sup>2</sup>	3300
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/мл	200/20
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>			
Европейская классификация	EN 685/EN 649		34-43
Классификация К			К 5
Огнестойкость	BS 476 часть 7 EN 13501-1 DIN 4102		Класс 2 В <sub>fl</sub> -s1 B1
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2 (антистатик)
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893		≥ 0.3
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R10
	BS 6637		> 0.35
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0.08
Группа износостойкости	EN 649		T
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.4
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0.01
Бактерицидная и фунгицидная обработка			Sanasol ®
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м <sup>2</sup> К/В	0.025
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 6
Устойчивость к химическим веществам	EN 423	-	Хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99