



## Технические требования SAGA<sup>2</sup>

<b>ОПИСАНИЕ</b>			
Тип покрытия	гетерогенный ПВХ		
Обработка поверхности	Protectsol <sup>®</sup>		
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	4,60
Толщина истирающегося слоя	EN 429	мм	0,7
Вес	EN 430	г/м <sup>2</sup>	5595
Размер плитки/ панели	EN 427	мм	500 * 500
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>			
Нормы / спецификация	EN 652		
Европейская классификация	EN 685		34 - 43
Классификация К			К 5
Огнестойкость	EN 13501-1		В <sub>fl</sub> -s1
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2 антистатик
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R 10
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>			
Износостойкость	EN 660.2	мм <sup>3</sup>	≤ 0,08
Группа износостойкости	EN 652		T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0,15
Остаточные впадины	EN 433	мм	0,18
Звукоизоляция	EN ISO 717 / 2	дБ	15
Теплопроводность	EN 12 524	м <sup>2</sup> К/В	0,25
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 6
Устойчивость к пятнам	EN 423		Хорошая



СПЕКТРАЛЬЯНС

ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99