

ПРАЙМЕР 7106

Силановая грунтовка для глазурованных и стеклянных поверхностей.

Однокомпонентный грунтовочный состав на основе силанов. Содержит органические растворители.

Основные свойства:

- Обеспечивает хорошее смачивание глазурованных и стеклянных поверхностей и прочную адгезионную связь слоя покрытия с подложкой.
- Быстрота высыхания.
- Материал только для профессионального применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	раствор смеси силанов в органическом растворителе
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Плотность, (при +20°C) (по ГОСТ 28513)	0,80±0,05 кг/л
Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°C) (по ГОСТ 8420)	11± 1 с
Время высыхания до степени 3 (при +20°C) (по ГОСТ 19007)	не более 30 минут
Массовая доля нелетучих веществ (по ГОСТ 17537)	не менее 20%
Расход	0,02 – 0,03 кг/м ²
Упаковка	4 кг (п/э канистра).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

ПРАЙМЕР 7106 применяется для поверхностной обработки гладких глазурованных поверхностей (например, керамической плитки) или стекла перед нанесением лакокрасочных и толстослойных покрытий на основе синтетических смол (в том числе, полиуретановых, эпоксидных, полиэфирных и др.).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Требования к свойствам и подготовке поверхности.

Обрабатываемая поверхность должна быть достаточно прочной, однородной, чистой, сухой, свободной от механических загрязнений масел, жиров, крошащихся и осыпающихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия.

Требования к условиям применения.

Температура грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ от + 5°C до + 25°C.

Относительная влажность воздуха не более 70%.

Внимание! Температура поверхности основания должна быть min на 3°C выше точки росы.

Способ применения.

Грунтовку наносить с помощью мягкой кисти, соблюдая расход.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ!

Рекомендованный расчетный расход:

0,02 – 0,03 кг/м²

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем лакокрасочных и прочих покрытий на основе синтетических смол в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

При проведении работ с материалом запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка и хранение грунтовок должны производиться в соответствии с ГОСТ 9980.5. Перевозка грунтовок осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовок осуществлять при температурах не выше + 30°C. Открытую упаковку с остатком грунтовок хранить для последующего применения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99**