

Финишлак 106

Матовый полиуретановый лак на водной основе.

2-х компонентный матовый полиуретановый лак на водной основе.

Основные свойства:

- Не содержит органические растворители.
- Обеспечивает однородную матовость поверхность без разводов и следов нанесения.
- Без запаха.
- Хорошие адгезионные свойства, износостойкость и долговечность.
- Экономичный, удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Состав	Водная эмульсия полиола, полиизоцианат, функционального добавки
Соотношение компонентов 1 и 2	4,53 : 1,00 (по массе)
Жизнеспособность смеси компонентов (при +20°C)	не менее 3 часов
Содержание нелетучих веществ	не менее 25 %
Время отверждения до степени 3 (при +20°C)	не более 1 часа
Время выдержки до начала эксплуатации	- пешеходные нагрузки – не более 6 - 8 часов - транспортные нагрузки – не более 1 - 3 дней - воздействие агрессивных сред – не менее 7 дней
Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность
Твердость пленки (по маятниковому прибору типа ГМЛ, маятник «А»)	а) не менее 0,1 (сушка в течение 24 ч при +20 ± 2°C) б) не менее 0,3 (сушка в течение 5 суток при +20 ± 2°C)
Блеск по БФ 5-60/60	не более 10 %
Средний расход	0,08 – 0,10 кг/м ²
Комплектная упаковка	5,8 кг (компонент 1 – 5 л.- полиэтиленовая канистра, компонент 2 – 1л. - полиэтиленовая канистра)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Финишлак 106 применяется для окончательной защитной отделки монолитных полимерных покрытий промышленных полов, в том числе покрытий, декорированных цветными чипсами.

Также применяется в качестве самостоятельного декоративного и защитного покрытия на минеральных (кроме гипсовых, магнезиальных, ангидритных и ксилолитовых), синтетических и деревянных поверхностях.

Также применяется как финишное защитное покрытие в составе систем бесшовных спортивных покрытий пола на упруго-эластичных подложках.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Требования к свойствам и подготовке бетонного основания.

Свойства бетонного основания поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Поверхность для нанесения должна быть чистой, сухой, свободной от масел и жиров, ГСМ, загрязнений, препятствующих нормальной адгезии.

Требования к условиям применения.

Температура компонентов лака, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ от + 10° С до + 30° С

Внимание! Температура поверхности основания должна быть min на 3°С выше точки росы. Относительная влажность воздуха: не более 80 %.

Способ применения.

Смешивание компонентов лака производить с помощью низкооборотного смесителя (300-400 об/мин) с электроприводом. **СМЕШИВАНИЕ ВРУЧНУЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

Компонент 1 вылить в смесительную емкость и тщательно перемешать до однородного состояния. Затем добавить компонент 2 и перемешивать рабочую смесь в течение 2 - 3 минут во всем объеме до полностью однородного состояния. Особое внимание обращать на тщательность перемешивания около дна и стенок смесительной ёмкости.

Готовую рабочую смесь компонентов лака наносить велюровыми или меховыми валиками с коротким ворсом тонкими слоями. При необходимости возможно нанесение двух слоев лака. Второй слой лака наносить в перекрестном направлении относительно первого слоя.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ!

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

После полного высыхания и отверждения отделочный слой **Финишлак 106** является полностью безопасным и разрешено к эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Финишлак 106 не содержит пожароопасные компоненты. Персонал, работающий с лаком, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением лака производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов лака на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании лака в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов лака на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязнённое место тёплой водой с мылом.

Утилизация упаковки, твёрдых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Транспортировка и хранение лака должны производиться в соответствии с ГОСТ 9980.5

Перевозка лака осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

Перевозку и хранение лака рекомендуется осуществлять при температурах не ниже + 5°C и не выше + 30° С.

При температурах не ниже 0°C увеличение вязкости компонентов лака не приводит в дальнейшем к изменению его свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах лак следует выдержать в тёплом сухом помещении перед применением.

Открытую упаковку с остатками компонентов грунт – эмали хранить для последующего применения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99**