



Технические характеристики TARALAY INITIAL COMFORT (Impact, Pacifica, Strada)

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	3.80
Толщина истирающего слоя	EN 429	мм	≥ 0.65
Вес	EN 430	г/м ²	2975
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/мл	200/25
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейская классификация	EN 685/EN 651		34-42
Огнестойкость	NF P 92 506 EN 13501-1 DIN 4102		M3 C _{fl} -s1 B1
Электрическое сопротивление	EN 1815 EN 1081	кВ Ω	< 2 (антистатик) ≥ 10 ⁹
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893	класс	≥ 0.3
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0.08
Группа износостойкости	EN 649	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.4
Остаточные впадины: Требования	EN 433	мм	≤ 0.2
	Измерения	мм	0.13
Звукоизоляция	EN ISO 717-2	дБ	18
Резонанс при ходьбе	NFS 31 074	дБ	Class A
Бактерицидная и фунгицидная обработка			Sanasol ®
Обработка поверхности			Protacsol ®
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м ² К/В	0.04
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическим веществам	EN 423	-	Хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99