



Технические требования Acczent Timber

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 428	см	2,00
Толщина рабочего слоя		см	0,70
Вес 1 м ²	EN 430	г/м ²	2850
Ширина рулона	EN 426	м	2, 3 и 4
Длина рулона	EN 426	м	15 - 23
Дополнительное защитное покрытие			PUR
Антибактериальная добавка			SANITIZED
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Класс применения	EN 649		34/43
Показатели пожарной безопасности		Класс	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2 антистатик
Объемное электрическое сопротивление	EN 1081	Ом	≥10 ¹⁰
Противоскольжение	BGR 181	Группа	R 10
Группа истираемости		Группа	T
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Остаточная деформация	EN 433	см	0,05
Изменение линейных размеров	EN 434	%	0,1
Истираемость		г/м ²	30
Использование для теплых полов		макс. 27° С	возможен
Цветостойчивость			да
Устойчивость к воздействию влаги			устойчиво
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках			без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков			без повреждений
Устойчивость к воздействию химических соединений			устойчиво
Санитарно-эпидемиологический сертификат			да



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99